



marine paints

Nelfamar Supertop Gloss

Metaal
3
Dekverven

TM-nummer: 562

Revisiedatum: 09-07-2014

Versie: 06

Supertop glanzende afwerking

Dit is mogelijk met Nelfamar Supertop Gloss, een gemodificeerde alkydhars verf met een mooie bolle hoogglans. Door zijn specifieke samenstelling is een goede mechanische sterkte en een lang glansbehoud gegarandeerd.

Nelfamar Supertop Gloss is een alkydhars aflak met een hoge en duurzame bolle glans voor buiten. Perfect toe te passen op alle denkbare, voorbehandelde, stalen en houten ondergronden boven de waterlijn zoals de opbouw, deuren en kozijnen op het schip.

Voorbehandeling

Staal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden door middel van stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, hand ontroesten door middel van roterende schuurborstels of schuurschijven tot een reinigingsgraad ST.3. Vervolgens goed ontvetten.

Als grondlak op het kale staal kan Nelfaprime Multiprimer ZF of Nelfapox Interprime 6027 worden toegepast afhankelijk van de mate van belasting en/of hechting.

Hout:

Als grondlak op het kale hout kan Nelfapre Xtreme Grondlak of Nelfapre Xtreme Zuso BB worden toegepast afhankelijk van de gewenste mate van vulling.

Verwerking

Nelfamar Supertop Gloss is uitstekend te verwerken met een goede nylon vachtroller of een lakviltroller. Besnijden langs kanten of langs het glas gaat uitstekend met een goede Patent Punt kwast. Voor kwasten en rollen mag Nelfamar Supertop Gloss 0-5% worden verdund met Nelfasol Verdunner 3210. Nelfamar Supertop Gloss is ook uitstekend te verspuiten met Airless of Airmix apparatuur. Het verdient de voorkeur om alle voor komende ondergronden vooraf te behandelen met het voor die ondergrond geschikte product.

Eigenschappen

Nelfamar Supertop Gloss is een gemodificeerde alkydhars aflak met een zeer goede vloeiing. Door deze goede vloeiing en de bolle hoogglans kan een mooi en strak resultaat worden verkregen, juist op gladde metalen panelen.

Kenmerken

- Hoge glans
- Lang glansbehoud
- Uitstekend weer- en watervast
- Goed vloeiend
- Op elke voorbehandelde ondergrond

Verpakkingen en kleuren

Nelfamar Supertop Gloss is verkrijgbaar in 1L, en 2,5L verpakkingen in Sneeuw wit, Diepzwart en kleuren via het Industriële kleurmengsysteem.





marine paints

Nelfamar Supertop Gloss

Metaal
3
Dekverven

TM-nummer: 562

Revisiedatum: 09-07-2014

Versie: 06

- Productomschrijving** : Universeel hoogglanzende scheepslakverf
- Toepassing** : Als aflak op reeds voorbehandeld metaal en hout buiten
- Voornaamste kenmerken** : Hoge glans
Goed vloeiend
Weer- en watervast

Eigenschappen

- Basis** : gemodificeerde alkydhars
- Kleur** : Sneeuw wit en diepzwart en kleuren uit het industriële kleurmengstelsel
- Dichtheid 20°C** : ca. 1,21 kg/dm³ voor lichte kleuren
ca. 0,96 kg/dm³ voor donkere kleuren
- Laagdikte** : 35 µm Droog (ca. 60 µm Nat)
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur
Kleefvrij na ca. 4 uur
- Overschilderbaar** : Na ca. 24 uur
- Glans** : hoogglanzend
- Vastestofgehalte** : ca. 62 vol %
- Theor.rendement** : 16-17 m² per liter bij 35 µm droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
- Reinigingsverd.** : Nelfasol Verdunner 3210

Verwerkingsmethoden

- Kwast / roller**
- Verdunning : 0-5% Nelfasol Verdunner 3210 of Nelfasol Verdunner 3216
- Airless spray**
- Verdunning : 0-5% Nelfasol Verdunner 3210
- Spuitdruk : 120-150 bar
- Spuitopening : 0,011-0,013 inch

Ondergrondvoorbereiding

Uitgaande van een schone, droge, vetvrije, vaste en draagkrachtige ondergrond (bij twijfel over de hechting dient dit te alle tijde proefondervindelijk te worden vastgesteld).

Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5). Daar waar geen stralen mogelijk is, hand ontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3, vervolgens goed ontvetten.

Grondlagen

Metaal:

Nelfaprime Multiprimer ZF minimaal 2 lagen

Bijzondere informatie

Uitgehard product moeilijk ontvlambaar vlg. NEN 6065 en ISO 1716

Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad 0241 is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelfmarine.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Marine Paints BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Marine Paints BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000

OPLOS MIDDELR IJK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO